

# Pigmentos en aceite

Carta de colores para todos los aceites, barnices y ceras Kreidezeit.



100x100  
BIOCONSTRUCCIÓN



Amarillo espinela 10%



Rojo de Siena italiano 15%



Sombra verdoso oscuro 15%



Amarillo solar espinela 10%



Ocre rojo 15%



Verde espinela 10%



Naranja espinela 10%



Sombra rojizo 15%



Turquesa espinela 10%



Ocre italiano dorado 15%



Sombra castaño claro 15%




Azul espinela 10%



Amarillo ocre 15%



Sombra castaño rojiza 15%



Azul ultramar 10%



Ocre anaranja provenciano 15%



Sombra de Ardenas oscura 15%



Violeta ultramar 10%



Óxido de hierro Naranja 10%



Sombra de Chipre verdosa 15%



Negro óxido de hierro 8%

## Cálculo de cantidades:

8% = 80 gramos de pigmento por litro de aceite

10% = 100 gramos de pigmento por litro de aceite

15% = 150 gramos de pigmento por litro de aceite