

REVOCO ANTI-MOHO



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

INFORMACIÓN GENERAL

El Revoco Anti-Moho KREIDEZEIT es un revoco de cal, especialmente indicado para regular estancias con un alto contenido de humedad del aire interior. La condensación encima del revoco se absorbe de inmediato. Es un mortero natural y mineral.

APLICACIÓN

En el interior, en todas las superficies resistentes y con buena capacidad de absorción, como argamasas minerales, placas de yeso laminado, placas de fibra de yeso y hormigón. Debido a su elevada alcalinidad (pH 13), el revoco actúa como fungicida de forma natural.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de tratar.
- Polvo para mezclarlo con agua.
- Mortero mineral, blanco, hecho de cal aérea, arena de mármol y Vermiculita expandida.
- Grano máximo 1,5mm.
- Absorción de agua 1,0 l/m² en un grosor de 3mm.
- Abierto a la difusión.
- Puede ser repintado varias veces con Pintura de Cal KREIDEZEIT (Art. 1.888).
- Todos los ingredientes son de origen natural.
- No contiene conservantes.
- Permite hasta un 5% de variación en la tonalidad con pigmentos minerales de KREIDEZEIT.

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA)

Cal de mármol hidratada, arena de mármol, vermiculita expandida, celulosa.

PREPARACIÓN

La superficie tiene que estar limpia, seca y firme, y no debe contener grasas ni sustancias con infiltraciones y que proporcionen coloración.

- Moja bien las superficies absorbentes con agua limpia, o mejor, agua de cal.
- Elimina todas las pinturas antiguas no adherentes y sueltas.
- Limpia las superficies arenosas y en caso necesario fíjalas, por ejemplo, con Imprimación de Caseína KREIDEZEIT (Art. 145).

- Elimina las partes sueltas de revoco antiguo y efectúa retoques con un material del mismo tipo.
- Elimina del hormigón los restos de aceite desencofrante.
- Las superficies con infiltraciones que causan coloración deben tratarse con Aislante Anti Manchas KREIDEZEIT (Art. 234) antes del tratamiento con el mortero.
- Limpia el moho existente con una emulsión de Soda KREIDEZEIT (Art. 992)
- GekkoSOL Fino KREIDEZEIT (Art. K133) pueden servir como puente de adherencia, por ejemplo, encima de pinturas plásticas.

MEZCLA DEL MORTERO

Coloca y mezcla el mortero en agua limpia y fría, utilizando para ello una batidora. Deja que se expanda durante 15 minutos como mínimo y, antes de la aplicación, agítalo de nuevo. El mortero mezclado puede almacenarse en cubos tapados durante varias semanas.

CANTIDAD DE AGUA NECESARIA

0,50- 0,55 l / 1 kg de polvo. El producto tiene que ser rebajado con agua para obtener una buena consistencia con arreglo a la superficie donde vaya a aplicarse, pudiendo ser necesario aumentar la cantidad de agua.

APLICACIÓN

La aplicación es fácil. La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de 8°C como mínimo. Utiliza una llana para aplicar y alisar encima de un fondo mojado. El grosor del revoco debe ser 3mm, (el máximo son 5mm). Usar una llana dentada de 8mm puede facilitar la aplicación; el alisamiento a seguir dejará un grosor final de 3mm. Después de que el mortero gane resistencia, se puede alisar con una talocha de esponja y si lo deseas, apretar con una llana. El revoco alisado debe secar lentamente (2-3 días). Durante esos primeros días de secado se debe mantener el revoco mojado. Debes evitar su exposición al sol y corrientes de aire.

REVOCO ANTI-MOHO



100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

MATIZACIÓN

La matización puede efectuarse, sin problema, hasta un 5% con cualquier pigmento mineral de KREIDEZEIT (excepción: no utilices Castaño Cassel ni Negro Hollín). Con los demás pigmentos habrá que tener en cuenta la resistencia a la cal. Para ello, añade los pigmentos directamente en el agua usada para mezclar el mortero sin que se formen grumos, después usa ese líquido para mezclar el mortero.

RENDIMIENTO

1kg – 1,2kg /m²/3mm de grosor.

Un saco de 25kg sirve para 8-9m².

Las cantidades de rendimiento exactas deben determinarse in situ.

TAMAÑO DE LOS RECIPIENTES

Art. 168.1 2,5 kg

Art. 168.2 25 kg

Consulta los precios de la lista de precios en vigor.

ALMACENAMIENTO

Si se almacena en un lugar seco y sin heladas puede conservarse durante 2 años como mínimo.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No elimines los residuos del producto en el sistema de canalización, los restos secos pueden eliminarse con los residuos domésticos. Deposita los recipientes vacíos en los puntos de recogida adecuados.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lávalas inmediatamente después de utilizarlas.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

Xi, irritante

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

La cal irrita los ojos, la piel y las mucosas. En caso de contacto con la piel, lávala con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lávalos con agua corriente manteniendo los párpados abiertos. Si persistiesen los síntomas, consulta con un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Ten en cuenta las posibles reacciones alérgicas a las sustancias naturales.

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@embarro.com.