



SUPERFINO ACABADO DE BARRO

100x100
BIOCONSTRUCCIÓN

Información de producto

2018-08

INFORMACIÓN GENERAL

El mortero de barro Superfino CONLINO es una mezcla lista para aplicar en interiores, para uso manual o con máquina. El Superfino CONLINO se usa para alisar superficies y para revestir placas de barro.

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA)

Barro molido, arena mixta 0-1 mm y fibras finas vegetales.

APLICACIÓN

Superfino CONLINO es un material de fácil aplicación en un grosor entre 1 y 3 mm. Puede ser aplicado encima de cualquier soporte mineral y absorbente. Puede ser mezclado con una hormigonera, un mezclador o una máquina de proyección, añadiendo aprox. un 20% de agua.

SOPORTE/APLICACIÓN

La superficie debe estar firme, limpia, sin restos de partículas oleosas y lo suficientemente rugosa como para proporcionar una buena base ya que el enlucido de barro sólo se adhiere mecánicamente. Los fondos de barro viejo deben ser mojados antes de empezar a trabajarse, otras superficies sólo necesitan ser mojadas para prolongar el tiempo de trabajo del material. El mortero es aplicado con una paleta y llana o con una máquina de proyección. El enlucido debe tener un espesor de 1-3 mm. Según el momento en que es trabajada la superficie, es posible obtener estructuras diferentes. En general, la textura será más fina cuanto más se tarde en pasar la esponja o la llana. Es posible obtener una superficie más lisa mediante un trabajo posterior con una llana de metal o plástico.

TIEMPO DE TRABAJO

La argamasa puede ser usada durante varios días, siempre que se deje tapada. Puede ser necesario añadir más agua.

ACABADO

El Superfino CONLINO puede ser recubierto con pinturas de barro, caseína o silicato de dos componentes KREIDEZEIT. En el caso de que el Superfino CONLINO se use como revestimiento para placas de barro, también puede ser revestido con DECOFINO EMBARRO.

RENDIMIENTO

25 kg de Superfino CONLINO seco rinden aprox. 17 l de mortero listo para usar. Con este material es posible cubrir una superficie de aprox. 9 m² con un espesor de 2 mm.

TAMAÑO DE LOS ENVASES

El producto está disponible en sacos de 25 kg. (Art. 10.013)

ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar seco. Si se mantiene seco puede guardarse indefinidamente.

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO

No aplicable. Producto no peligroso

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos más reciente. Debido a los métodos de utilización e influencias ambientales, así como a las diferentes características de las superficies, no asumimos obligaciones en relación con las recomendaciones particulares. Antes de su uso, comprueba la idoneidad para el fin específico (capa de prueba). En caso de revisión o modificación del producto el texto deja de tener validez. Podrás obtener información sobre nuestros productos entrando en www.embarro.com o entrando en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@embarro.com.